

Poznań, 16.04.2025 r.

Konserwacja i czyszczenie blach powlekanych

Blachy powlekane powinny być systematycznie czyszczone – minimum raz w roku. Nagromadzony brud może powodować nierównomierne blaknięcie lakieru pod wpływem promieniowania UV. Co więcej, zanieczyszczenia zatrzymujące wilgoć mogą przyczynić się do przyspieszonej korozji.

Sposoby czyszczenia:

- Mycie ręczne – najlepiej stosować miękką szczotkę oraz wodę o temperaturze nieprzekraczającej 60°C. W razie potrzeby można dodać łagodny środek czyszczący o neutralnym pH (6–7), nie przekraczając stężenia 10%.
- Mycie ciśnieniowe – dopuszczalne jest użycie myjki ciśnieniowej do 100 bar, pod warunkiem zachowania odpowiedniego dystansu (minimum 30 cm od powierzchni) oraz unikania bezpośrodkowego strumienia skierowanego prostopadle do blachy. Szczególną ostrożność należy zachować przy łączeniach arkuszy oraz elementach wykończeniowych, takich jak np. kalenice czy obróbki kominów – strumień powinien być skierowany w dół, aby zapobiec przedostawaniu się wody pod ciśnieniem w szczeliny blachy.

Ważne informacje:

Zabrania się stosowania proszków do szorowania, rozpuszczalników nitro, preparatów chlorowych, środków aromatycznych oraz substancji zawierających chlorek amonu czy sole sodowe, gdyż mogą one uszkodzić powłokę zewnętrzną blachy.